



Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Pol. sav. (mm)
1.5x 2.5	25	100	7
1.5x 3	33	133	8
2 x 3	20	80	10
2 x 4	33	133	16
2.5x 4	23	92	24
2.7x 4	19	77	26
3 x 4	14	57	28
3 x 5	25	100	20
3 x 6	33	133	25
3.5x 5	17	70	20
3.7x 6	23	94	28
4 x 6	20	80	35
4 x 8	33	133	32
5 x 7	16	66	30
5 x 8	23	92	33
5 x 9	28	114	38
6 x 8	14	57	65
6 x 9	20	80	40
6 x10	25	100	90
7 x 9	12	50	85
7 x10	17	70	83
7.5x10	14	57	85
8 x10	11	44	100
8 x11	15	63	93
8 x12	20	80	90
9 x12	14	57	120
10 x12	9	36	125
10 x14	16	66	155
11 x14	12	48	160
11 x15	15	61	202
11.3x15	14	56	200
12 x15	11	44	220
12 x16	14	57	200
12.5x15	9	36	230
13 x15	7	28	220
13 x16	10	41	205
13.5x18	14	57	175
14 x16	6	26	250
14 x18	12	50	235
15 x18	9	36	250
15 x20	14	57	160
16 x18	5	23	600
16 x20	11	44	200
19 x22	7	29	330
19 x25	13	54	250
20 x24	9	36	350
25 x30	9	36	380
34 x40	8	32	480

PRIMJENA

pneumatske instalacije (tlak zraka), kao i tlak svih medija koje izdrži poliamid (vidi tablicu X220 Kemijska otpornost PA, PET, PU, PE i PTFE cijevi)

MATERIJAL CIJEVI:

ravni poliamid RILSAN PA 11 tip S40

TVRDOĆA:

63 Shore D

BOJA:

crna (predviđena naročito za vanjsku upotrebu), bijela, plava, crvena, zelena, žuta, narandasta

TEMPERATURA:

-40 +80 °C

Napomena:

Podaci o radnim tlakovima ovih cijevi vrijede za temperature medija do 23 °C. Ako ih se želi koristiti za više temperature, radni se tlakovi računaju tako da se množe sa koeficijentom temperature k_t :

Temperatura [°C]	30	40	50	60	70	80
Koeficijent temperature k_t	0.87	0.74	0.64	0.57	0.52	0.47